

K-4

PEREKAT KERAMIK AREA TERENDAM

Mortar Indonesia Perekat Keramik Area Terendam adalah Produk mortar instan berwarna putih yang diformulasikan khusus sebagai perekat granit (*homogeneous tile*), keramik, mozaik, marmer maupun batu alam pada dinding dan lantai khusus untuk area basah dan terendam. Dengan komposisi campuran semen, pasir, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi lebih maksimal dan berkualitas.



KEUNGGULAN PRODUK

- Mudah diaplikasikan dengan hasil yang maksimal.
- Warna mortar putih, cocok untuk berbagai jenis ubin.
- Daya rekat kuat sehingga keramik/granit (*homogeneous tile*)/batu alam/mozaik/marmer tidak mudah turun/merosot saat diaplikasikan secara vertikal pada permukaan area terendam.
- Dapat digunakan di area terendam seperti kolam renang, area basah seperti kamar mandi dan area basah lainnya.
- Terhindar dari *popping* pada keramik, granit (*homogeneous tile*), keramik ataupun batu alam.
- Kuat menahan beban pada permukaan keramik/granit (*homogeneous tile*)/keramik/batu alam/mosaik/marmer.

PACKAGING / KEMASAN

Kemasan kertas 25 kg

CARA PENYIMPANAN

- Produk disimpan dalam ruangan tertutup (pada suhu kamar dan kelembaban tertentu), tidak terpapar baik air maupun panas secara langsung.
- Tidak disarankan lebih dari 8 (delapan) tumpuk per palet.
- Tumpukan palet yang di ijinakan, maximum 2 palet.

DATA TEKNIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bentuk | : Bubuk |
| Warna | : Putih |
| Perekat Aggregate | : Semen <i>Portland</i> |
| | : Pasir pilihan dengan ukuran maksimum 2,40 mm |
| Bahan tambahan (<i>additive</i>): | Bahan tambahan yang berguna untuk memperbaiki <i>workability</i> dan meningkatkan mutu produk |
| Kebutuhan air | : 5,0 – 6,0 liter/sak 25 kg |
| Daya sebar | : ± 5,0 m ² /sak 25kg/ketebalan 3,0 mm |
| <i>Adhesion strength</i> | : ≥ 0,5 N/mm ² (EN 1348 : 12) |
| Berat jenis (basah) | : ± 1,50 kg/liter |
| <i>Pot life @ 35 °C</i> | : 120 menit |
| <i>Adjustment time</i> | : 5,0 - 15,0 menit |
| <i>Open time</i> | : 20,0 menit |
| Tebal aplikasi | : 2,0 – 10,0 mm |

MORTAR
INDONESIA



K-4 PEREKAT KERAMIK AREA TERENDAM



Area Terendam



Daya Rekat Kuat



Cegah Popping



Berwarna Putih